



**EXTRA LEGA - ACCIAI DA COSTRUZIONE,  
PER MOLLE E CUSCINETTI, BILLETTE, BARRE E ROTOLI**

**a fine fattura, in valore assoluto, in Euro/ton. – valido da NOVEMBRE 2003**

DESIGNAZIONE UNI	NORMA	Cr	Ni	V	Si	Mo	Euro/ton.
<b>Acciai per bulloneria</b>							
38 Cr 1 KB	7356	0,30			0,25		5
41 Cr 2 KB	7356	0,50			0,25		8
34 Cr 4 KB	7356	1,00			0,25		15
38 Cr 4 KB	7356	1,00			0,25		15
41 Cr 4 KB	7356	1,00			0,25		15
25 CrMo 4 KB	7356	1,00			0,25	0,20	38
34 CrMo 4 KB	7356	1,00			0,25	0,20	38
38 CrMo 4 KB	7356	1,00			0,25	0,20	38
30 NiCrMo 2 KB	7356	0,50	0,60		0,25	0,20	82
40 NiCrMo 2 KB	7356	0,50	0,60		0,25	0,20	82
38 NiCrMo 4 KB	7356	0,80	0,90		0,25	0,20	111
35 NiCrMo 6 KB	7356	1,50	1,50		0,25	0,25	178
40 NiCrMo 7 KB	7356	0,80	1,75		0,25	0,25	189
<b>Acciai da bonifica</b>							
41 Cr 4	7845	1,00			0,25		15
36 CrMn 5	7845	1,10			0,25		16
50 CrV 4	7845	1,00		0,15	0,25		24
25 CrMo 4	7845	1,00			0,25	0,20	38
30 CrMo 4	7845	1,00			0,25	0,20	38
35 CrMo 4	7845	1,00			0,25	0,20	38
42 CrMo 4	7845	1,00			0,25	0,20	38
40 NiCrMo 2	7845	0,50	0,60		0,25	0,20	82
39 NiCrMo 3	7845	0,80	0,90		0,25	0,20	111
40 NiCrMo 7	7845	0,80	1,75		0,25	0,25	189
30 NiCrMo 8	7874	2,00	2,00		0,25	0,40	244
30 NiCrMo 12	7845	0,80	2,95		0,25	0,40	308
30 NiCrMoV 12	6787	0,80	3,00	0,15	0,25	0,50	333
34 NiCrMo 16	7845	1,70	3,80		0,25	0,35	387
<b>Acciai da cementazione</b>							
16 MnCr 5	7846	0,90			0,25		14
20 MnCr 5	7846	1,10			0,25		16
18 CrMo 4	7846	1,00			0,25	0,20	38
12 NiCr 3	7846	0,60	0,70		0,25		69



16 NiCr 11	5331	0,80	2,70		0,25		241
16 CrNi 4	7846	1,00	1,00		0,25		100
20 CrNi 4	7846	1,00	1,00		0,25		100
16 NiCrMo 2	7846	0,50	0,60		0,25	0,20	82
20 NiCrMo 2	7846	0,50	0,60		0,25	0,20	82
18 NiCrMo 5	7846	0,90	1,30		0,25	0,20	147
18 NiCrMo 7	7846	0,60	1,70		0,25	0,25	182
16 NiCrMo 12	7846	0,90	2,90		0,25	0,25	288
<b>DESIGNAZIONE UNI</b>	<b>NORMA</b>	<b>Cr</b>	<b>Ni</b>	<b>V</b>	<b>Si</b>	<b>Mo</b>	<b>Euro/ton.</b>
<b>Acciai da nitrurazione</b>							
31 CrMo 12	8077	3,00			0,25	0,35	83
31 CrMoV 10	8077	2,50		0,25	0,25	0,35	92
34 CrAlMo 7	8077	1,70			0,35	0,30	60
41 CrAlMo 7	8077	1,70			0,35	0,30	60
42 CrAlMo 7	6120	1,70			0,35	0,30	60
<b>Acciai per tempra superficiale</b>							
38 Cr 4	7847	1,00			0,25		15
36 CrMn 4	7847	1,10			0,25		16
41 CrMo 4	7847	1,00			0,25	0,20	38
40 NiCrMo 3	7847	0,80	0,90		0,25	0,20	111
<b>Acciai per impieghi ad alte temperature</b>							
16 Mo 5	5462				0,25	0,55	65
14 CrMo 3	5462	0,90			0,25	0,55	77
18 CrMoSi 4	7660	1,25			0,75	0,55	84
12 CrMo 9 10	5462	2,25			0,40	1,00	149
16 CrMo 20 5	7660	5,00			0,25	0,55	134
<b>Acciai per impieghi a basse temperature</b>							
18 Ni 14	7660		3,50				296
X 12 Ni 09	5949		9,00				761
<b>Acciai per cuscinetti</b>							
100 Cr 6	3097	1,50			0,25		22
100 CrMo 7	3097	1,80			0,30	0,35	67
100 CM 4	3097-50	1,00				0,20	37
<b>Acciai per molle</b>							
48 Si 7	3545				1,75		7
55 Si 7	3545				1,75		7
60 Si 7	3545				1,75		7
60 SiCr 8	3545	0,30			1,95		12
52 SiCrNi 5	3545	0,80	0,60		1,35		68



ABS - Acciaierie Bertoli Safau - Via Buttrio, 28 - Frazione Cargnacco  
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)  
Tel. +39 0432 613211 - Fax +39 0432 613209  
[www.absacciai.it](http://www.absacciai.it)  
e-mail: [info@absacciai.it](mailto:info@absacciai.it)

45 SiCrMo 6	3545	0,60			1,50	0,20	38
55 Cr 3	3545	0,75			0,20		11
50 CrV 4	3545	1,00		0,15	0,20		24
51 CrMoV 4	3545	1,00		0,09	0,20	0,20	43
<b>VALORE PER PUNTO PERCENTUALE</b>		<b>Cr</b>	<b>Ni</b>	<b>V</b>	<b>Si</b>	<b>Mo</b>	
Billette, Barre e Rotoli		13,95	84,58	61,10	4,25	115,57	
extra rottame Euro/ton. 132,00							